

Kiilto LH 1–2 mm



Klijų pagrindo sienų glaistas sausoms vidaus sienoms ir luboms. Maks. sluoksnio storis glaistant visą paviršių – 2 mm.



- su klijų rišikliu, baltas
- sausoms patalpoms
- sienų ir lubų paviršiams
- džiūvimo laikas 1 para
- viso paviršiaus glaistymas 1–2 mm
- išeiga 1,2 kg/m²/mm

PANAUDOJIMO SRITIS

„Kiilto LH“ yra klijų pagrindo sienų glaistas sausiems sienų ir lubų paviršiams vidaus patalpose. Taip pat tinka purškiamam lubų glaistymui. Grubius paviršius pirmiausiai reikia nuglaistyti „Kiilto TT“, „Kiilto SK“ arba „Kiilto LK“ sienų glaistais, priklausomai nuo poreikio. Nuglaistyti paviršiai gali būti dažomi arba tapetuojami. Prieš klijuojant tapetus rekomenduojama nudažyti paviršių. Netinka naudoti po keraminėms plytelėms ir sienos viniline danga.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

Glaistomi paviršiai turi būti švarūs, sausi ir be dulkių. Naujas sluoksnis neturi būti dengiamas, kol neišdžiūvo ankstesnis sluoksnis. Jei reikia, paviršius turi būti kruopščiai nušlifluotas ir nuvalytas prieš dengiant naują glaisto sluoksnį.

Lėtai berkite maišydami „Kiilto LH“ mišinį į vėsus ir švarų vandenį (+18 °C), kol susidarys tolygi ir tąsi masė. Palikite mišinį apyt. 15 min. ir tada išmaišykite dar kartą. Denkite glaistą rankiniu būdu naudodami plieninę glaistiklę arba purškite glaisto purškimo pistoletu. Užpurkštą sluoksnį reikia išlyginti rankiniu būdu naudojant plieninę glaistiklę. Norėdami likusį glaistą panaudoti kitą dieną, sandariai uždarykite indą, kad glaistas neišdžiūtų.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Šiame produkto duomenų lape pateikta informacija yra paremta mūsų atliktais bandymais ir praktinėmis žiniomis. Techniniai duomenys yra nustatyti standartinėmis sąlygomis. Dėl kintančių vietinių darbinių sąlygų ir būdų keičiasi produkto veikimas ir rezultatas. Kokybės valdymo sistema užtikriname aukštą produktų kokybę. Jei produktas naudojamas netinkamai ar netinkamomis sąlygomis, kurios nuo mūsų nepriklauso, neprisiimame jokios atsakomybės. Todėl negalime būti laikomi atsakingi už galutinį rezultatą. Norint užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, naudotojas turi susipažinti su darbo instrukcijų ir procedūrų vadovu, jei jie pateikiami, turiniu.

GRINDŲ PAGRINDO	betonas < 90 % RH
SLUOKSNIO STORIS	1–2 mm
KIETĖJIMO GREITIS	Apytikr. 1 d. (+18 °C) (priklausomai nuo aplinkos sąlygų)
DARBINĖS SĄLYGOS	rekomenduojama: +18–20 °C, žemiausia naudojimo temperatūra +10 °C
MAKS. SIŪLIŲ DEFORMAVIMASIS	dažomų paviršių įtampos klasifikacija RL01... RL03 (RYL kodas statybų praktikai 2012)
MAKS. DALELIŲ DYDIS	0,25 mm
PADENGIMAS	1 mm sluoksnis/m ² sausųjų dalelių svoris apyt. 1,2 kg
MAIŠYMO SANTYKIS	7,0–7,5 l vandens / 20 kg maišas
SIŪLĖS STIPRIS	> 0,3 MPa (EN 15824)
RIŠIKLIO RŪŠIS	Polimero – kalkakmenio pagrindo mišinys
DARBO LAIKAS	apytikr. 24 val. (+18 °C)
SPALVOS	Šviesi
PAKUOTĖS DYDŽIAI	20 kg maišas
SANDĖLIAVIMAS	Neatidarytoje pakuotėje maks. 1 m. sausomis sąlygomis.



APLINKA IR SAUGUMAS

Vengti šviežio gaminio tiesioginio sąlyčio su oda, naudoti apsaugines pirštines. Žr. medžiagos saugos duomenų lapą. Informacijos apie produkto ir pakuotės utilizavimą rasite adresu www.kiilto.lt.