











4650 aqua-stop flexible

Vienakomponentė, cementinė, elastinga, vandens nepraleidžianti plėvelė vidaus ir išorės darbams terasoms, balkonams, grindims, plaukimo baseinams.

- Išlaiko daugiau nei 15 m gylio vandens slėgį
- Atspari daugumai cheminių medžiagų, naudojamų maisto pramonėje, baseinuose
- Pasižymi geru sukibimu su visais mineraliniais tvirtais pagrindais
- Puikus pagrindas keraminių plytelių klijavimui

Gaminys 4650 aqua-stop flexible tinkamas kaip plėvelė pramoninėse patalpose, tokiose kaip maisto pramonės įmonėse, didelėse virtuvėse plytelėms klijuoti ant betono ir pan. Gaminys tinkamas kaip pagrindas plytelių klijavimui.

Gaminys 4650 aqua-stop flexible supakuotas į 12,5 kg popierinius maišus.



Naudojimo sritys:

- Sienoms
- Grindims
- Baseinams
- Drėgnoms patalpoms viešų baseinų zonose
- Maisto pramonės patalpoms
- Balkonams
- Terasoms
- Vidaus darbams
- Lauko darbams

Pagrindas:

- Betono grindys
- Cemento paviršius
- Betono elementai
- Tinkuotos plytų sienos



Produkto aprašymas

Vienkomponentė, elastinga, cementinė, vandeniui nepralaidi membrana mineraliniams pagrindams.

Techniniai duomenys

Tankis:	1,5
Gaminio klasė pagal EN 14891:	CMP
Užpildomų plyšių dydis mažiausiai 0,75 mm	
sunaudojimo laikas:	3 val.
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C	
Tolesnis darbas ant išklijuoto plytelėmis	
paviršiaus galimas po :	20-30 valandų
Pilna apkrova galima po:	7 dienų
Rekomenduojama darbo temperatūra:	10-20°C
(klijų milteliams ir vandeniui)	
Išeiga	
2 sluoksniai	2,2 – 2,5 kg/m²
3 sluoksniai	mažiausiai 3,0 kg/m²

Naudojimo sritys

Kaip nepralaidi vandeniui plėvelė naudojama prieš keraminių plytelių klijavimą ant tinkuoto fasado ar ant paviršių be išankstinio apdorojimo, kur vaikštoma nedaug. Naudojama viešuose plaukimo baseinuose, terasose, balkonuose, didelėse virtuvėse ir pan. Taip pat naudojama kaip paviršiaus apsauga betono konstrukcijose, fasadams, kaminams ir pamatams.

Pagrindo tipas

Betonas, tinkas ir panašūs mineraliniai pagrindai.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas ir be pašalinių dalelių. Skylutės, įtrūkimai ir pan. turi būti užglaistyti vandeniui nepralaidžiu skiediniu.

Pagrindas turi būti švarus, be dulkių, riebalų, dažų, klijų likučių ir pan.

Absorbuojantis pagrindas turi būti sudrėkintas vandeniu, tačiau ant paviršiaus neturi likti vandens prieš padengiant priemone 4650 aqua-stop flexible. Kai yra pagrindo judėjimo rizika, sienų ir grindų ir pan., sujungimo vietos, sujungimai turi būti padengti mira siūlių glaistu. Plyšiai, džiūvimo metu atsirandantys tarpai, lygūs ar mažesni nei 0,75 mm, absorbuojami sukietėjusio 4650 aqua-stop flexible.

Statiniams, kurie sujungti išlietais sutvirtinimais, kaip plaukimo baseinai, turi būti naudojama tvirtinimo juosta.

Naudojimas

12,5 kg klijų miltelių sumaišykite su 2,7-2,9 l švaraus vandens. Mišiniui paruoši naudokite maišytuvą. Mišinį maišykite mažiausiai 2 min. iki vientisos masės susidarymo.

Mišinį tepkite su trumpaplaukiu teptuku/voleliu ar purkškite. Po purškimo rekomenduojama išlyginti šepečiu. Turi būti dengiama mažiausiai 2 sluoksniais, sunaudojant 1-1,25 kg/sluoksniui. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti prieš dengiant kitu sluoksniu. Esant didelei vandens apkrovai, pvz., plaukimo baseinuose, turi būti dengiami 3 sluoksniai.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo higienos taisyklių.

Gaminio 4650 aqua-stop flexible pagrindas – alkalainis baltasis cementas, kuriame esančiam chromui galiojimo laikas netaikomas.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klijai supakuoti po 12,5 kg į plastiku sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausai. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 1 mėn. nuo pagaminimo datos.

Segu 8, Saue • 76505 Harjumaa
Tel. +372 679 0670 • Fax +372 679 0671
info@mira.lt • www.mira.lt