



Naudojimo sritys:

- ✓ Grindims
- ✓ Vidaus darbams

Pagrindas:

- ✓ Su nedideliu liekamuoju nuodžiūviu/deformacija
- ✓ Betoninės grindys
- ✓ Skiedinys
- ✓ Senos plytelės

Sluoksnio storis:

- ✓ 0-10mm

Danga:

- ✓ Keraminės plytelės
- ✓ Natūralus akmuo
- ✓ Minkšta danga
- ✓ Kilimai
- ✓ Grindų dažai

## 6600 cemplan

**Polimeru sustiprintas cementinis skiedinys pagrindo išlyginimui.**

- Savaime išsilyginantis, ypatingai tinkamas juodgrindžių išlyginimui
- Visų tipų cementinių grindų išlyginimui
- Dengiamas rankiniu būdu, naudojant įrankius arba maišymo pompą

Produktas 6600 cemplan rekomenduojamas daugumos grindų rūšių išlyginimui, pvz., betono, skiedinio, keraminėms plytelėms ir gipso grindims.

Produktas 6600 cemplan yra sausas produktas, ruošiamas maišant su vandeniu.

Produktas 6600 cemplan yra savaime išsilyginantis ir lengvai dengiamas.

Produktas 6600 cemplan supakuoti į 15kg maišus.



## Produkto aprašymas

Polimeru sustiprintas cementinis mišinys grindims išlyginti.

## Techniniai duomenys:

Sausos medžiagos tankis:	1,6
Drėgnos medžiagos tankis:	1,8
Gaminio klasė pagal EN13813:	CT C30F6
Takumas EN12706:	140-150mm
Atsparumas ugniai:	A1
Nuodžiūvis pagal EN13872:	≤0,020%
Sunaudojimo laikas:	30-50min
Dengimo laikas:	30min
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C vaikščioti galima:	po 3-5 valandų
tolesnis darbas galimas:	po 24 valandų
Rekomenduojama darbo temperatūra:	10-20°C
Sluoksnio storis:	0-10mm
Išėiga:	1,6 kg/m <sup>2</sup> /mm sluoksnio storiui

## Naudojimo sritys

Drėgnų ir sausų patalpų grindų išlyginimui. 6600 cemplan dengimui gali būti naudojami įrankiai ir maišymo pompa.

## Pagrindo tipas

6600 cemplan tinka pagrindui iš betono, skiedinio, senų plytelių ir pan., esant vidutiniam poslinkiui ir deformacijai.

## Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti išlaikantis apkrovą, stabilus, vientisas, nuvalytas nuo dulkių, riebalų, cemento likučių. Sukietėję betono pagrindo likučiai ir atskilę dalys turi būti nugremžtos ar nuvalytos. Dulkės pašalinamos dulkių siurbliu. Riebalai, tepalas ir pan. nuvalomi pagrindo valikliu 7110, aukšto spaudimo vandens srove ar kitu efektyviu valymo būdu.

## Gruntavimas

Pagrindas turi būti toks sausas, kad į paviršių susigertų priemone 4180 primer.

Absorbuojantis pagrindas turi būti gruntuotas 1 dalimi priemonės 4180 primer atskiestos 3 dalimis vandens. Gruntas gerai įtrinamas į pagrindą šepetiu. Jei dengiama daugiau sluoksnių, kiekvienas sluoksnis gruntuojamas.

Neabsorbuojantys pagrindai, tokie kaip keraminės plytelės, dažyti paviršiai ir t.t., turi būti gruntuoti

koncentruota priemone 4180 primer. Ant dar drėgno paviršiaus 6600 cemplan milteliai išbarstomi ir šepetiu įtrinami į gruntą. Jeigu klojamas daugiau kaip vienas 6600 cemplan sluoksnis, šiuos sluoksnius būtina nugruntuoti.

## Naudojimas

15 kg miltelių sumaišykite su 3,6-3,75 l švaraus vandens. Maišymui naudokite klijų maišytuvą, grąžtą ar maišymo pompą. Maišykite mažiausiai 2 min iki vientisos masės susidarymo.

Takumas tikrinamas taikant takumo bandymą. Padėkite bandymo vamzdelį ant lygaus paviršiaus, pripildykite vamzdelį iki viršaus 6600 cemplan mišiniu, pakelkite vamzdelį, kad mišinys laisvai ištekėtų. Išmatuokite ištekėjusio mišinio diametrą. Palyginkite duomenis su techninių duomenų lentelėje pateikiamais duomenimis.

Grindų lyginamasis mišinys turi būti sunaudotas apytiksliai per 30-50 min. Nuo sumaišymo, kai temperatūra 10-20 °C.

Mišinys po sumaišymo nedelsiant naudojamas. Mišinys yra savaime išsilyginantis, tačiau gali būti glaistomas į kampus lygiaja mentelės puse.

Nerekomenduojama klijais dengti didesnių paviršių, nei tų, kuriuos galima padengti plytelėmis iki užsitraukiant ant klijų plėvelei.

Priklausomai nuo kambario temperatūros, ir oro drėgmės, paviršius tinkamas lengvam vaikščiojimui po apytiksliai 3-5 val. Paviršius tinkamas tolesniems darbams po 24 val.

Drėgnose patalpose izoliuokite paviršių priemone mira 4400 multicoat system.

## Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento. Laikykitės darbo saugos taisyklių darbui su cementu. Gaminyje 6600 cemplan garantuojamas chromo neutralizavimas mažiausiai per 12 mėn.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

## Pakuotė

Gaminys 6600 cemplan supakuotas po 15 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

## Laikymas ir transportavimas

Transportuoti ir laikyti sausoje vietoje. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. Nuo pagaminimo datos.