

weber M100/600

weber.vetonit ML5

SU TRASO
PRIEDU

Spalvotas mūro mišinys

TECHNINIAI DUOMENYS

weber M100/600, weber.vetonit ML5

Sudėtis	Baltas arba pilkas cementas, natūralus smėlis; Modifikuojantys priedai. Traso priedai – weber M100/600
Užpildo frakcija	Iki 4 mm
Vandens poreikis	weber M100/600 2,5 -3,25 l weber.vetonit ML5 3,0-3,4 l/25 kg
Naudojimo temperatūra	+5 ... +30 ° C.
Rišamoji medžiaga	Cementas
Stipris gniuždant po 28 parų	weber M100/600 klasė M 10 weber.vetonit ML5 klasė M 5
Spalvos	16 spalvų
Sandėliavimas	Sausose patalpose, originaliose pakuotėse 12 mėn. nuo pagaminimo datos
Įpakavimas	25 kg popierinis maišas, 1000 kg didmaišis
Darnioji techninė specifikacija	EN 998-2
Produkto sertifikatas	CE, Fi

Paskirtis

weber M 100/600 arba **weber.vetonit ML 5** – spalvotas cementinis mūro mišinys skirtas keraminėms, klinkerio, (mažo įgeriamumo), sukepusios keramikos, silikatinėms plytoms bei natūraliam akmeniui mūryti. Tinka fasadinių, konstrukcinių sienų, kolonų, apdailos elementų, židinių, tvorų stulpelių ir pan. mūrijimui. Spalvotas mišinys naudojamas tuomet, kai reikia suderinti mišinio ir plytos spalvą.

Mišinys yra su traso priedu (**weber M 100/600**), kuris sumažina spalvos pakitimus ir baltų dėmių atsiradimą. **weber M 100/600** ir **weber.vetonit ML 5** sudėtyje naudojami neorganiniai pigmentai, dėl kurių spalva neblunka ir išlieka ilgaamžė. Atsparus šalčiui, lietaus ir saulės poveikiui, labai geras sukibimas su mažai įgeriančiu paviršiumi, pralaidus vandens garams, skirtas vidaus ir išorės darbams. Netepa plytų.

Savybės

- Atsparus šalčiui
- Atsparus drėgmei
- Ilgaamžiškos spalvos
- Džiūdamas netrukinėja
- 16 spalvų

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, lygus, neįšalęs, o konstrukcija turi būti apsaugota nuo tiesioginių kritulių ir drėgmės.

Produkto paruošimas naudojimui

Į 2,5-3,25 švaraus vandens pilama **weber M 100/600** 25 kg mišinio, (**weber.vetonit ML5** 3,0-3,4 l/25 kg) ir gaunama 13-14 l skiedinio. Siekiant išvengti spalvotų mišinių atspalvių pasikeitimo, maišant reikia labai atidžiai dozuoti vandens kiekį. Mišinio masė kruopščiai išmaišoma rankiniu būdu mentele, kastuvu, elektriniu maišytuvu 4-5 min. arba betono maišyklėje. Naudodami pastarąją, mišinį maišykite 6-8 min. Paruoštas skiedinys turi būti sunaudotas per 2 -3 val. Pastaba: Nepilkite vandens daugiau, negu nurodyta! Į mūro mišinį draudžiama dėti papildomus priedus (pvz. prieššaltinis ir pan. priedai)!

Darbo instrukcija

Mūrijant nepatartina naudoti labai drėgnų, apledėjusių arba labai sausų ir įkaitusių medžiagų. Mūro rišimosi metu negalima judinti konstrukcijos. Laikiniai stabdant darbus, reikėtų palikti laiptuotą sienos mūrą. Darbo metu bei kelios dienos po to mūrą reikėtų apsaugoti nuo tiesioginių kritulių, vėjo ir saulės poveikio bei staigaus perdžiūvimo. Priklausomai nuo darbų vykdymo būdo ir sąlygų, mūro mišinio spalva gali nežymiai skirtis, lyginant su pateikta spalvininke. Tai nėra gaminio trūkumas. Rekomenduojame mūryti atskirą paviršiaus dalį mišiniu iš tos pačios gamybos serijos (tos pačios gamybos datos), esant tokioms pat sąlygoms ir tuo pačiu būdu. Aptaškytas sienas galima nuvalyti, jei mišinys dar nesustingęs.

Rievėjimas atliekamas pradėjus rišti skiediniui, siūlė sutankinama šiek tiek ją įgilinant. Rievėjimo laikas priklauso nuo plytos įgeriamumo ir oro sąlygų. Siūlės patartina rievėti vienodomis skiedinio rišimosi sąlygomis. Priklausomai nuo rievėjimo būdo ir siūlės formavimo siūlės atspalvis išdžiūvus mišiniui gali keistis.

Sąnaudos

Sienos storis	Siūlės aukštis	Plytos matmenys	Plytų kiekis	Mišinio išėiga vienai plytai	Mišinio išėiga	Iš 25 kg maišo gausime sienos	Iš 1000 kg maišo gausime sienos
	mm	mm	m ²	kg	kg /m ²	m ²	m ²
½ plytos	12-14	250 x 85 x 65	50	0,8	40	0,63	25
½ plytos	12-14	240 x 115 x 71	48	0,9	43	0,58	23
½ plytos	12-14	250 x 120 x 65	50	1,2	50	0,50	20
½ plytos	12-14	215 x 102 x 65	57	1,0	57	0,44	17,5
½ plytos	12-14	215 x 102 x 50	71	1,0	71	0,35	14
½ plytos	12-14	270 x 135 x 75	41	1,7	70	0,36	14
½ plytos	12-14	285 x 85 x 85	35	1,2	42	0,59	23,8

Įpakavimas

Pavadinimas/spalvos kodas	Šalis gamintoja	Pak. KG
weber.ve-tonit ML 5 Baltas 140/ Jeres	FIN	25
weber.ve-tonit ML 5 Baltas 140/ Jeres	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Baltas 150/ Nattas	FIN	25
weber.ve-tonit ML 5 Baltas 150/ Nattas	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Šviesiai pilkas 141/ Olos	FIN	25
weber.ve-tonit ML 5 Šviesiai pilkas 141/ Olos	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Tamsiai pilkas 152/ Mutus	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Pilkas 156/ Viipus	FIN	25
weber.ve-tonit ML 5 Pilkas 156/ Viipus	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Gelsvas 157/ Menes	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Rausvas 153/ Maares	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Geltonas 154/ Kilpis	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Rudas 149/ Ropis	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Raudonas 159/ Pallas	FIN	1000
weber.ve-tonit ML 5 Raudonas 144/ Ounas	FIN	1000
weber M100/600 LT, pilkas	LT	25
weber M100/600 LT, pilkas	LT	1000
weber M100/600 155 LT, vidutiniškai pilkas	LT	25
weber M100/600 155 LT, vidutiniškai pilkas	LT	1000
weber M100/600 52 LT, tamsiai pilkas	LT	25
weber M100/600 52 LT, tamsiai pilkas	LT	1000
weber M100/600 152 LT, juodas	LT	25
weber M100/600 152 LT, juodas	LT	1000
weber M100/600 149 LT, rudas	LT	25
weber M100/600 149 LT, rudas	LT	1000



140 Jeres



141 Olos



144 Ounas



149 Ropis



150 Nattas



152 Mutus



153 Maares



154 Kilpis



156 Viipus



157 Menes



159 Pallas



LT pilka



155 LT pilka NAUJA



52 LT tamsiai pilka



149 LT ruda



152 LT juoda

Pastabos

Darbus reikia atlikti pagal bendrai taikomas statybos taisykles ir laikantis darbų saugos bei higienos taisyklių. Pirmiau pateikti nurodymai dėl darbų atlikimo ir gaminio naudojimo sąlygos neatleidžia vykdytojo nuo pareigos turėti reikiamą pasirengimą ir profesinės patirties.

Naudotus įrankius ir indus baigus darbą reikia nedelsiant išplauti vandeniui. Visus teršalus nuo statybinių elementų ir drabužių reikia nedelsiant kruopščiai nuplauti švariu vandeniu.

Saugoti akis ir odą, jeigu skiedinio patektų į akis, kruopščiai išplauti švariu vandeniu ir kreiptis į gydytoją.