



Naudojimo sritys:

- Sienoms
- Grindims
- Vidaus darbams

Pagrindas:

- Betono grindys
- Skiedinys
- Lengvasis betonas
- Senų plytelių danga
- Stabilių plokščių pagrindai

6950 express

Polimeru sustiprintas greitai kietėjantis cementinis skiedinys ir taisomoji medžiaga, skirta grindų ir sienų darbams atlikti drėgnose ir sausose patalpose.

- Tinkamas taisymo darbams ir nuolydžio formavimui
- Greitai kietėjantis

Cheminio cemento pagrindu vandeniui atsparus greitai kietėjantis skiedinys taisymo, lyginimo darbams (neišsilyginantis savaime) grindų, laiptų, nuolydžio formavimui ir t.t. Gaminys gali būti naudojamas ant visų rūšių pagrindo (betono, skiedinio, lengvojo betono, keraminių plytelių ir t.t.).

Gaminys 6950 express supakuotas į 15 kg maišus.



Produkto aprašymas

Greitai sukietėjantis vandeniui atsparus skiedinys/tinkas miltelių pavidalo.

Techniniai duomenys:

Tankis:	1,7
Sunaudojimo laikas:	15 – 20min
Džiuvimo laikas, kai temperatūra 18°C	
lengvas vaikščiojimas/apkrova galimi po:	45 – 60min
Visiška parengtis apkrovai:	7 dienų
Mažiausia darbo temperatūra:	6°C
Rekomenduojama darbo temperatūra:	10 - 20°C
Išėja:	1,7 kg/m ² / mm sluoksnio storiui

Naudojimo sritys

Paviršiaus išlyginimui ir nuolydžio formavimui sausose ir drėgnose patalpose. Taip pat tinka betoninių paviršių nelygumams, laiptinėms ir pan. užtaisyti.

Pagrindo tipas

Gaminys 6950 expres dengiamas ant pagrindo iš betono, skiedinio, lengvojo betono, stabilaus ir įtvirtinto medinio ar tinkuoto pagrindo.

Pagrindo paruošimas

Pagrindas turi būti tvirtas, stabilus, vientisas, švarus, be dulkių, riebalų, cemento likučių. Nuvalyti ir pašalinti sukietėjusius likučius ir silpnai besilaikančias betoninio pagrindo dalis. Dulkės turi būti pašalintos dulkių siurbliu. Riebalai, tepalas ir t.t. turi būti pašalinti naudojant pagrindo valiklį 7110, aukšto spaudimo vandens srovę ar kitą efektyvų valymo būdą.

Gruntavimas

Gruntavimas paprastai nereikalingas. Vis dėlto, pagrindą iš medžio ir tinko gruntuokite koncentruotu gruntu, kad išvengtumėte skiedinio vandens sugėrimo.

Naudojimas

15 kg 6950 expres miltelių sumaišykite su 3,8 – 4,2 l švaraus vandens iki vientisos masės susidarymo. Mišiniui paruošti naudokite klijų maišytuvą ar grąžtą. Užtikrinkite gaminio miltelių, vandens ir pagrindo rekomenduojamą temperatūrą.

Paruoštą masę nedelsiant sunaudokite. Tinkamai užtaisydami paskleiskite ant pagrindo ir tuo pačiu išlyginkite.

Pramoninės saugos reikalavimai

Gaminio sudėtyje yra cemento.

Garantuojamas chromo neutralizavimas gaminyje 6950 expres mažiausiai per 12 mėn.

Žr. gaminio saugos duomenų lentelę.

Pakuotė

Klijai supakuoti po 15 kg į plastiką sustiprintus popierinius maišus su rankenomis.

Laikymas ir transportavimas

Laikyti ir transportuoti sausai. Galiojimo laikas neatidarytoje pakuotėje mažiausiai 6 mėn. nuo pagaminimo datos.